

Tepelné zpracování - spotřební materiál



Provázek ze skelného vlákna

Technická specifikace

Vázací provázek ze skelného hedvábí se používá tam, kde je potřeba upevnit tepelně odolné nebo izolační materiály - jako například: zachycení termočlávkového vedení a přípojek jako odlehčení od tahu, dále k upevnění rohoží z keramického vlákna, TYGASILU a ostatních textilií ze skelného hedvábí a One-Line žíhacích kabelů.

E-Glass dle normy: DIN 1259-1

Obsah alkálií: $\geq 1\%$

Obsah skla: $> 99\%$

Hustota: $2,61\text{g/cm}^3$



Fyz. a chem. vlastnosti	barva	bílá
	zápach	bez zápachu
	průměr vlákna	$> 6 \text{ Micron}$
	teplota měknutí	840°C
Stabilita	tepelný rozklad	od 200°C (pouze velikost)
	skladování	běžné skladovací podmínky
Kontakt	kůže	umýt vodou a mýdlem
	oči	vypláchnout větším množstvím vody
Toxicita	ekologická	neškodí přírodnímu prostředí
	kontaktní	opakovaný kontakt může způsobit podráždění
Likvidace		lze recyklovat jako sklo

Rozměry a balení	
WE 600400	x 100 m